ФЛЕКСИТЕКС

FLEXITEX

ТЕКСТУРНОЕ СУПЕРЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ	
Флекситекс (Flexitex)	61750

ОПИСАНИЕ

Флекситекс – текстурное акриловое покрытие для внешних и внутренних работ. Обладает очень высокой эластичностью и способно сдерживать появление и распространение трещин в различных основаниях.
Характеризуется и простотой нанесения в сочетании с отличными техническими характеристиками: превосходной адгезией, прочностью, превосходной эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету, грязеотталкивающими свойствами, что в совокупности обеспечивает материалу высокую долговечность и сохранение внешнего вида
.

СВОЙСТВА

- На основе акриловых эластомеров
- Пригоден для наружных и внутренних работ.
- Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.
- Образует привлекательное матовое структурное покрытие в виде низкопрофильной “шагрени”
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен.
- Суперэластичность и устойчивость к появлению трещин
- Проницаем для водяного пара
- Низкая загрязняемость
- Низкий расход и простота нанесения
- Высокая водонепроницаемость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Флекситекс может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые строительные поверхности самой различной природы: бетон, кирпичные кладки, стены из ячеистого бетона , цементосодержащие плиты, выравнивающие штукатурки, гипсокартон, плоского шифер, ДСП и пр. Допускается наносить на старые стены, окрашенные матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность. Предпочтителен для оснований имеющих тенденцию к трещинообраованию.
Флекситекс не подлежит нанесению на поверхности, окрашенные масляными красками, лаками или красками, изготовленными на основе мела.

17.04.2018

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Флекситекс должны быть защищены.
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы
Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающим грунтовочным составом на основе грунтовки концентрат Террабонд А. Допускаетм=ся использовать грунтовки проникающего действия Терragрунт Maxi, Терragрунт Прозрачный. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.
Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.
При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Терrастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Терrако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.
При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенцию добавлением небольшого количества воды.
Для нанесения Флекситекс используют Валик со средним ворсом или “велюровый” валик.
Покрытие Флекситекс всегда наносится минимум в 2 слоя. Для нанесения первого слоя материал разводится водой на 15%. Второй слой покрытия выполняется материалом Флекситекс без разбавления водой.
Одновременно с нанесением материала формируется низкопрофильная текстура типа “шагрень”.
Во избежание видимых границ между захватками, нанесение Флекситекс следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».
Расход Флекситекс составляет 0,6-0,8 кг/м2.
Время полного высыхания каждого слоя нанесенного материала составляет 2-3 часа.
Нанесение покрытия Флекситекс рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 60% и при температурах основания и окружающей среды +5-+30°С, при отсутствии ветра и прямого солнечного воздействия на поверхность.
После работы вымыть инструменты и оборудование водой.

Для исключения различий в оттенках материала рекомендуется использовать на отдельно взятой поверхности материалы, относящиеся к одной партии выпуска.
При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.
При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Флекситекс выпускается в пластмассовых ведрах по 20 кг, 15 кг и 7 кг.
Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30оС.
Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.
В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.
Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное финишное покрытие для наружного и внутреннего применения
Внешний вид покрытия	Матовое структурное окрасочное покрытие с очень низкой текстурой типа “шагрень”
Состав	Акриловый эластомер на водной основе, ультра мелкие минеральные наполнители, пигменты устойчивые к воздействию ультрафиолета и атмосферным воздействиям
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Цвет	Белый. Колеруется по цветовой палитре «Terraco Colours»
Разбавление	Готов к применению, Материал 1-го слоя разбавляется водой на 15%, второй слой наносится неразбавленным
Морозостойкость	F100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Малярный валик со средним или низким ворсом
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +30°С
Температуры транспортировки	при положительных температурах
Расход	0,6-0,8 кг /м2
Время высыхания	2-3 часа (при нормальных условиях)
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 20 кг, 15 кг и 7 кг

TERRACO

А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru